

**Общество с ограниченной ответственностью
«Торгово-производственная компания Композитные материалы»**

ИНН: 6685104947 КПП: 668501001 ОГРН: 1156658106208
Юр. адрес: 624002, Свердловская обл., г. Арамилы, ул. Октябрьская, д.171
Факт. адрес: 624002, Свердловская обл., г. Арамилы, ул. Октябрьская, д.171
Р/с: 40702810900280017913 в БАНК "НЕЙВА" ООО, ЕКАТЕРИНБУРГ
к/с 30101810400000000774 БИК 046577774

РОВИНГ

Для изготовления тканых материалов

Для процессов намотки и протяжки (пултрузии)

EDR24-2400-181

Тип стекла – E

Диаметр элементарной нити, мкм	24
Линейная плотность, текс	2400±120
Тип замасливателя	Силановый
Тип ровинга	Прямой
Тип размотки	Внутренний
Масса паковки, кг	16,80±0,84
Рекомендуемое применение	Для процессов намотки и пултрузии (протяжки) на базе полиэфирных и эпоксидных смол, методом экструзии на базе полибутилтерефталата, полиуретановых связующих, для изготовления тканых материалов для полиэфирных и эпоксидных смол, для цементных связующих.

Указание по безопасности: Токсикологические свойства	Токсически безвреден, не проникает в легкие
--	---

Упаковка:	Бобины упакованы по одной в термоусадочную или полиэтиленовую пленку, на поддоне по 36, 48 или 60 шт.
Вес поддонов	
На 36 бобин, кг	604,8±30,24
На 48 бобин, кг	806,4±40,32
На 60 бобин, кг	1008±50,4

ХРАНЕНИЕ: В оригинальной упаковке, в сухом виде, защищенном от влаги месте. При температуре <35°С.

**Генеральный директор
ООО «ТПК Композитные материалы»**

Базиков Р.Г.